

Bilaga 2 - Ytterligare villkor för produkten ACS Boron Rods (reg.nr 5198)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten.
Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad.
Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.
Produktens lagringstid är upp till 8 månader.
De villkor för användning som anges nedan ska framgå av produktens märkning.

Villkor för användning

Produkten ska tillsättas i förborrade hål. Efter behandling ska hålen tätas med lämpligt material.
Förslag på lämpliga tätningsmaterial ska framgå av bruksanvisningen.

Användningsklass virke ¹	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i produkt	Dosering av produkt
UC 2	Stavar av sammanpressad produkt för direktapplicering	100 %	87,4 vikts-% boroxid och 9,8 vikts-%, dinatriumtetraborat	1-2 kg produkt/m ³ trä

1 - enligt standard SS-EN 335:2013